

LUBRAL HIDRÁULICO ALTO DESEMPEÑO ISO 46

ACEITE LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

DESCRIPCIÓN

Lubricante elaborado con aceites básicos parafínicos hidro tratados y aditivos de última generación que le permiten un óptimo desempeño en sistemas hidráulicos con servomecanismos.

BENEFICIOS

- Alto nivel de filtración.
- Excelente demulsibilidad.
- Protección extraordinaria contra el desgaste.
- Alta estabilidad térmica.
- Resistencia a la oxidación y corrosión superior a los aceites hidráulicos convencionales.
- Protección de sellos de los sistemas hidráulicos
- Baja volatilidad

APLICACIONES

Se recomienda para usarse en sistemas hidráulicos de alto desempeño en donde la formación de depósitos por oxidación (resinas, gomas, lacas) es crítica y donde la presencia de pequeñas cantidades de agua es inevitable, como las máquinas de control numérico (CNC) y particularmente aquellos sistemas donde se utilizan servo-válvulas, actuadores hidráulicos como

prensas, transmisiones de máquinas herramientas, compresores de aire que requieran de aceites con características AW, así como grúas, sistemas de levante de montacargas, bombas de agua, etc. Aplicaciones donde existe formación de depósitos y lodos con los aceites convencionales y maquinaria en general como: auto elevadores, equipos de minería, máquinas de moldeo e inyección de plásticos.

ESPECIFICACIONES:

- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2.
- GM LS-2
- Eaton Brochure 03-401-2010
- E-FDGN-TB002-E
- JCMAS HK P041
- DIN 51524 PART 1,2,3
- U.S. Steel 126
- Bosch Rexroth RE90220
- Fives Cincinnati P-68, P-69 & P-70.
- ISO 11158 HL, HM, HV.
- JCMAS HK P041
- SWEDISH STANDARD SS 155434:2015
- ZF TE-ML 07H
- ZF TE-ML 21M
- SAE MS1004

LUBRAL HIDRÁULICO ALTO DESEMPEÑO ISO 46

ACEITE LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

CARACTERÍSTICAS

PRUEBAS	MÉTODO ASTM	VALOR TÍPICO
Grado de Viscosidad ISO		46
Color	ASTM D-1500	1.0
Apariencia	Visual	Brillante
Viscosidad Cinemática @40 °C, cSt	ASTM D-445	46
Viscosidad Cinemática @100 °C, cSt	ASTM D-445	7.0
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	103
Temperatura de Inflamación COC, °C	ASTM D-92	218
Temperatura de Fluidez, °C	ASTM D-97	-20
Demulsibilidad aceite-agua-emulsión ml en 30 minutos	ASTM D-1401	40-40-0
Resistencia a la formación de Herrumbre	ASTM D-665	Pasa
Espumación Tendencia / Estabilidad ml, máx.	ASTM D-892	
Secuencia I		20
Secuencia II		50
Secuencia III		20
Corrosión en Lámina de Cobre 3h @100 °C	ASTM D-130	1b
No de Neutralización mg KOH / gr	ASTM D-974	0.45
Tiempo de vida oxidación TOST, h	ASTM D-943	5000

Las Propiedades Típicas son aquellas obtenidas con tolerancia normal de producción y no constituyen una especificación. Se esperan variaciones que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal y en diferentes lugares de mezclado.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar dependiendo de la localidad. Para obtener más información, nos puede contactar en venta@lubral.com